

## TEKNİK VERİ SAYFASI

**DRIPSTOP**  **C7181 95**

ÖZELLİK	TEST YÖNTEMİ	BİRİM	DEĞER
Bileşimi			PES/PE/Sentetik kauçuk
İşlem			kendinden yapışkanlı
Özellik			Su Soğurumu
Taban Ağırlığı	EN 29073-1	g/m <sup>2</sup>	±10% 95
Kalınlık	EN ISO 9073-2	mm	<1
Su Absorpsiyonu 0°	FILC int. 19	g/m <sup>2</sup>	dak 900 <sup>*1</sup>
Su Absorpsiyonu 45°	FILC int. 19	g/m <sup>2</sup>	dak 700 <sup>*1</sup>
Su Absorpsiyonu 90°	FILC int. 19	g/m <sup>2</sup>	dak 500 <sup>*1</sup>
Su Absorpsiyonu	NF P 15-203-1	g/m <sup>2</sup>	dak 600 <sup>*1</sup>
Yanıcılık	EN 13501-1		A2 - s1, d0 <sup>*1</sup>
Ayırma Kuvveti L	FILC int. 29	N/25mm	dak 10 <sup>*1</sup>
Yaşlanma Sonrası Ayırma Kuvveti-L	Filc int.22	N/25 mm	İyileştirilmekte
Alpha Kabininde Ses Emilimi; Absorpsiyon Katsayısı	D49 1977	500Hz	0,02
		1000Hz	0,03
		2000Hz	0,07
		4000Hz	0,22
		8000Hz	0,32
Isı İletkenliği (λ)	DIN 52612	W/mK	0,038
Bakteri Dayanıklılığı	DIN EN 14119		Endeks 0 - Bitki Örtüsü Yok
Renk			melanj beyaz-siyah
Genişlik		mm maks	1500
Ø Karton Kılıf		mm	76

\*1 - Düz teneke levha üzerinde polar

**GÜVEN TERCÜME BÜROSU**  
**TRANSLATION OFFICE**  
**ÜBERSETZUNGSBÜRO**  
 Sevin ZENGİN  
 Semerciler Mh. Pasaj 2000 Kat:1 No:80  
 Tel-Fax :0264 282 22 70 Adapazarı / SAKARYA  
 Gümrükünü V.D. 997 073 3449

**Betül TANBOĞAN**  
 İngilizce/Almanca  
 Yeminli Tercüman  
 Vereidigte Dolmetscherin  
 Sworn Translator

## ÇALIŞMA KOŞULLARI

- DR!PSTOP ve sac, +0°C veya daha yüksek bir çalışma sıcaklığında iklimlendirilmelidir. Sac levha ve DR!PSTOP'un profillemesi odasında saklanması optimaldir.
- Sac yüzeyinde su, yağ, toz, yağ, gres, silikon, pas ve benzeri kalıntılar olmamalıdır. Kir, son ürünün kalitesi üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olabilecek sac levhaya iyi bir yapışmayı engeller.
- DR!PSTOP, plastisol veya diğer yumuşatıcılar içeren yüzeylere yapıştırılmamalıdır.
- Profilleme işleminden önce, tüm genişlik boyunca sac ile DR!PSTOP arasında eşit bir basınç oluşturulmalıdır. Bu, iki malzeme arasında iyi bir bağlantı oluşturur.
- DR!PSTOP'lu çatılar, genel olarak geçerli bina yönetmeliklerine ve en son teknolojiye uygun olarak inşa edilmelidir.
- Kılcal su yükselmesini önlemek için önleyici tedbirler uygulanmalıdır. Beşik çatı ile hem mahyada hem de saçakta kılcal harekete karşı önleyici tedbirler alınmalıdır. DR!PSTOP'un kuruması için yeterli havalandırma sağlanmalıdır.

## SAKLAMA KOŞULLARI

Depo odası kuru ve kapalı olmalıdır. Depolanan ürünler güneş ışınlarına maruz bırakılmamalıdır. DR!PSTOP ürününün kalitesi, +5°C ~ +30°C depolama sıcaklığında bir yıla kadar saklanabilir.

## UYARI

- Ürün kalıcı olarak yapıştırılmıştır ve çıkarıldıktan sonra artık yapıştırılmaz.
- Çatı panellerinin DR!PSTOP tarafı güneş ışığına ve diğer hava koşullarına (kuvvetli rüzgar, yağmur) maruz kalmamalıdır.
- DR!PSTOP kirlendiğinde, su ile temizlenebilir.

## DİĞER

- Profilli saca yapıştırılan DR!PSTOP, -40°C ile +80°C arasındaki ortam sıcaklıklarına dayanır.
- Daha fazla bilgi için lütfen Filc d.o.o. iletişime geçiniz.
- Bilgiler ortalama değerleri temsil eder ve mevcut teknik bilgi ve tecrübemize dayanmaktadır. Bundan, belirli yasal olarak bağlayıcı bir güvencesi veya belirli bir amaca uygunluk elde edilemez. Bu nedenle, yeterli kendi kendine testler öneriyoruz. Mevcut yasa ve yönetmeliklerin yanı sıra her türlü koruyucu hak, işleyici tarafından her zaman sorumluluğu kendisine ait olmak üzere gözetilmelidir. Ürünü geliştirmeye hizmet eden teknik ilerlemenin bir parçası olarak değişiklik yapma hakkımız saklıdır.
- İşbu teknik veri sayfası bir spesifikasyon olarak değerlendirilmemelidir. Kendi teknik parametrelerinizi ayarlamak için lütfen Firma Filc ile iletişime geçiniz.



FILC d.o.o., Trata 48, SI-4220 Škofja Loka, T: +386(0)4 2977 200, F: +386(0)4 2977 300, E: filc@filc.si W: www.filc.si

FZ08 No: 100. 1. Baskı tarihi: 6.06.2014 5. Baskı: 21.05.2020

Tercüme edilmek üzere bana verilen Almanca dilindeki PDF belgeyi Türkçe diline tam ve doğru olarak çevirdiğimi beyan ederim.

GÜVEN TERCÜME BÜROSU  
TRANSLATION OFFICE  
ÜBERSETZUNGSBÜRO  
Sevin ZENGİN  
Semerciler Mh. Pasaj 2000 Kat:1 No:80  
Tel-Fax :0264 282 22 70 Adapazarı / SAKARYA  
Gümrükünü V.D. 997 073 3449

Betül TAMDOĞAN  
İngilizce - Almanca  
Yeminli Tercüman  
Vereidigle Dolmetscherin  
Sworn Translator